LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROSIL PREMIO 548
Haute valeur – économiquement - écologique
Hautement couvrant-, mat profond Silicone – Peinture d'habitat
Avec des propriétés minérales – sans produits de conservation
Haute diffusion à la vapeur d'eau – Classe I, s_d 0.01 m

Peinture d'habitat avec des propriétés minérales, au silicone mate profond, hautement couvrante. Sans produit de conservation. Meilleures valeurs physiques du bâtiment. En rénovation et pour bâtiment neuf. Etiquette environnementale B, Minérgie-Eco, ECO CFC 285. Remarquable résultats sur le plâtre blanc lisse.

Peinture pour parois selon DIN EN 13300 avec de remarquables propriétés physiques du bâtiment
Exempt de produit de conservation, mat profond. Peinture d'habitat au Silicone avec de faible consommation de matériel. Très hautes capacités d'exigences sur surfaces lisses par lumière extrêmement rasantes.

- **Rapport de contraste 1** (Pouvoir couvrant)**, selon DIN EN 13300**
- **Classe d'usure aux frottements mouillé 2, selon ISO 11998**

Rendement : 10.3 m2/l, ou 141 g/m2 par couche sur support de plâtre blanc lisse moyennement absorbant. 282 g/m2 pour 2 couches.

> 94.5 % part de matière première naturelle
Grandeur de grain maximale < 100 µ, fin

Diffusion à la vapeur d'eau	**Valeur obtenue AAROSIL PREMIO 548: s_d 0.01 m**
	Pas de formation condensation en surface.
Définition de la diffusion de la Vapeur d'eau selon la norme	**DIN EN ISO 7783-2** Diffusion équivalente épaisseur de la couche de l'air : Classe I, s_d <0.14 m = Classification : «Haute diffusion à la vapeur d'eau».

Nous remplissons distinctement le catalogue d'avantages concernant Minérgie-Eco. Tous les critères d'exclusions sont respectés selon ECO-CFC 285 traitements des surfaces intérieures. Le produit est examiné et est caractérisé avec l'étiquette environnementale B de la fondation couleur Suisse. (www.stiftungfarbe.org).
Le système AAROSIL PREMIO est un système de recouvrement soluble à l'eau à faible tension, modulaire et réglé pour les revêtements des plafonds et des murs. Rationnel dans les immeubles récemment construits ou en rénovation.
Avec quatre produits harmonisés, chaque tâche de revêtement est résolue professionnellement.

- ***AAROSIL PREMIO 548*** *Etiquette environnementale B*
- ***AAROISOLA AQUA 506*** *Etiquette environnementale C*
- ***AAROFIX AQUA 255*** *Etiquette environnementale C*
- ***AAROFOX AQUA 256*** *Etiquette environnementale C*

Production efficace + logistique

Notre entreprise fabrique ce produit à 100% avec l'énergie renouvelable de notre propre installation photovoltaïque. Les produits sont consciemment conçus pour le concept de transport-Rail-Route pour la réduction au strict minimum de CO2. De cela 2/3 des transports se font par rail.

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROSIL PREMIO 548
Haute valeur – économiquement - écologique
Hautement couvrant-, mat profond Silicone – Peinture d'habitat
Avec des propriétés minérales – sans produits de conservation
Haute diffusion à la vapeur d'eau – Classe I, s_d 0.01 m

Système de container écologique	Pour la livraison en grande quantités, notre concept intègre le container en carton environnementale (au lieu de container synthétique) qui sont produits avec du vieux papier et vieux cartons. Le container en carton est utilisé plusieurs fois sur le circuit. Après l'utilisation répétée, le container est à nouveau recyclable et passe de nouveau dans le cycle de fabrication.
Introduction	Emploi universel, sur les plâtres blanc lisse portants, anciennes couches de peintures, tous les crépis synthétiques, le béton, béton de gaz, papiers peints, voile du verre, placoplâtre et enduits. Spécialement développé pour les hautes demandes des surfaces lisses de l'architecture moderne, pour les nécessités économiques, mises en œuvre facile pour les entreprises de peintures, des objets d'immeubles récemment construits ou en rénovation.
Application	Au moyen du rouleau, au pinceau ou par giclage à l'Airless, on obtient un excellent résultat optique, également par forte lumière rasante dans les pièces habitables.
Teintes standard	**Blanc, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, NCS S 0500-N, S1000-N, S 0300-N, T990**
RAL, NCS S, teintes échantillons	RAL- et NCS S teintes produites en qualité AAROTEX ULTRA 545.
Degré de brillance	Mat profond, < 1 % avec 85° <).
Emballages	**Qualité standard 548** non dilué boîtes à 1 kg **Qualité standard 548** non dilué bidons à 5 et 10 kg **Qualité standard 548** non dilué à 22 kg **Qualité Airless prêt à gicler A, 548/1**, à 22, 120, 600 kg net **Qualité Airless B, 548/3,** à faible brouillard, à 22, 120 kg net
Propriétés/Label environnemental	AAROSIL PREMIO 548 a été classé par la fondation suisse couleur (www.stiftungfarbe.org) en catégorie B (voir l'étiquette environnementale ci-dessus). **Voici les qualités révélatrices et propriétés à votre service** • Application souple • La deuxième application tire peu sur la première couche • Bon temps d'ouverture = Pas de rapponses et „flamme pas" • Égalise les differentes absorptions • Application sans traces, aussi par forte diffusion de la lumière • Exempt de raccords et de nuages sur les surfaces giclées et au rouleau • Fine structure de la surface au rouleau • Excellente qualité des retouches, à peine – voir pas visible • Excellent accrochage, avant tout sur les surfaces critiques • Paquet complet de services avec véritable plus-value

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROSIL PREMIO 548
Haute valeur – économiquement - écologique
Hautement couvrant-, mat profond Silicone – Peinture d'habitat
Avec des propriétés minérales – sans produits de conservation
Haute diffusion à la vapeur d'eau – Classe I, s_d 0.01 m

Poids spécifique	1.46 g/cm^3, Teinte blanc, Qualité standard 548 1.40 g/cm^3, Teinte blanc, Qualité **prêt à gicler** 548
COV-EU	EU-Valeur frontière (Décopaint) pour AAROSIL PREMIO 548 (Cat. A/a 30 g/l (2010) ce produit contient 0 g/l, cela signifie exempt de solvant.
Minérgie-Eco	Nous remplissons les prescriptions en rapport à Minérgie Eco. Tous les critères ECO-CFC 285 sont maintenus dans le traitement de surface. Ce produit est vérifié et marqué de l'étiquette environnementale B de la fondation couleur Suisse.
Aptitude au stockage	Bidons non entamés à température ambiante 6 Mois. Stocker hors gel. De par sa conservation au pot nous conseillons pour les bidons entamés et dilués de les appliquer à court terme! Ne pas stocker le matériel dans un endroit chaud.
Conditions de mise en œuvre	Pas en dessous de + 5° C. **Stocker le matériel hors gel !** Avant l'emploi, surtout pendant la saison froide, stocker le produit avant l'emploi au moins 12 H. dans un local chauffé. Les containers dans des garages souterrains sont à stocker hors gel, isoler si besoin avec par ex. un Floorliner ou un emballage plastique et chauffer etc.
Protection-des mains et des yeux	Nous recommandons le port de gants et de lunettes de protection pour les applications par giclage, faute de quoi, des irritations de la peau et des yeux pourait survenir.
Application (pinceau + rouleau)	**Au pinceau et rouleau** sur des supports/ absorbants Plâtres blanc lisses, 1. Application diluer jusqu'à 10%. Deuxième application diluer MAX. 10 %. Avec ce rouleau vous obtenez un pouvoir couvrant maximal et une égalisation incomparable. **Application en rénovation** pour un haut pouvoir couvrant, 1. + 2. Couche diluer 0 % - max. 5 %. Appliquer les revêtements **sur AAROFOX AQUA 256** non dilués.
Application (avec Airless)	**Avec AAROSIL PREMIO 548/1, qualité Airless prêt à gicler A** Buses 0.19 – 0.21 Angle de giclage 60 ° Pression de giclage 150 – 180 bars Filtre du pistolet gros, tamis 60
Traitement du support	Les fonds doivent être solides et sec. Sans résidus de matières grasses, poussière, ou autres saletés de séparations. Isoler au préalable la nicotine et les taches d'eau avec AAROISOLA AQUA 506, séchage au moins 4 heures avant. (Voir Information-Produit correspondant).

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROSIL PREMIO 548
Haute valeur – économiquement - écologique
Hautement couvrant-, mat profond Silicone – Peinture d'habitat
Avec des propriétés minérales – sans produits de conservation
Haute diffusion à la vapeur d'eau – Classe I, s_d 0.01 m

	Les fonds farineux, tendres doivent être stabilisés d'abord avec AAROFIX AQUA 255 **dans les locaux humides il est en général nécessaire d'appliquer au préalable AAROFOX AQUA 256.** **Avant les travaux d'applications, vérifiez d'abord le plâtre lisse blanc sur sa portance** en mesure avec notre Checklist séparée : «Protocole de vérification pour plâtre blanc lisse et enduisages» Edition 2017/1. (Exigez s'il y a lieu cette Checklist, liste de contrôle chez votre conseiller technique).
Sur des supports extrêmement absorbants	Laisser sécher la première couche pendant la nuit, sur des supports, extrêmement absorbants ou irrégulièrement absorbants. Vous obtiendrez ainsi des surfaces de revêtements essentiellement plus régulières.
TRES IMPORTANT !	**Les travaux de joints et surfaces décoratifs suivants, à recouvrir les surfaces avec AAROSIL PREMIO 548** Exécuter sur des surfaces recouvertes d'autres travaux : Des finitions de joints, ou des travaux créatifs de peinture, les surfaces délicates sont à protéger contre d'éventuels dégâts. Afin de prévenir des décollements des bandes adhésives, il est conseillé d'utiliser des bandes adhésives à faible force de pouvoir collant, tel que la bande adhésive pour tapisserie 3M 2070.
Normes / Fiche technique ASEPP	Accessoirement observez les fiches techniques de la ASEPP-GTK tout comme ASEPP BFS des lignes directives de la Checklist ASEPP – Protocole de vérification „Plâtre blanc lisse et enduisages".
Temps de séchage	Dépend de l'absorption des supports, température ambiante et possibilités d'aération pouvant être repeint après 3-4 heures.
Données techniques de sécurité	Observez avant l'emploi la fiche de sécurité EG-548

Information-Produit	**Code-QR**

Cette information du produit AAROSIL PREMIO 548, vous pouvez à tout moment accéder au site, avant le traitement, avec un téléphone portable sur l'étiquette du produit, au moyen de notre code QR. Vous éviterez ainsi des problèmes de qualité inutiles et coûteux.

Cette information sur les produits doit être remise avec la marchandise, avant le début des travaux comme mode d'application, et d'emploi destiné à l'applicateur de façon à éviter des erreurs coûteuses et inutiles nuisibles à la qualité. Ces données sont à titre indicatif. Elles sont basées, sur une étude minutieuse. Néanmoins aucune responsabilité juridique ne saurait en être déduite. Les facteurs d'applications au moment du traitement, ne dépendent pas de notre ressort. Pour tous conseils détaillés, nous sommes naturellement à votre entière disposition. La présente fiche technique annule et remplace toutes celles qui précèdent. Le cas échéant demandez les indications récentes. *Mesure de protection à prendre avec ces produits.* Les matières de peintures et les diluants ne doivent pas par exemple, être jetés dans les canalisations ou dans le sol, mais être traités par l'élimination des déchets. Lors de l'application, les informations concernant les dangers et les précautions à prendre sont indiquées sur l'estagnon. Prenez la précaution d'avoir toujours une bonne aération, et n'apportez jamais d'allumettes dans le local; dans le cadre de l'application et du séchage! Les prescriptions de la CNA concernant l'application de peintures à base de solvants, sont à respecter. En cas d'accidents lors de travaux avec des produits à base de solvants, veuillez toujours consulter un médecin. Observez les informations sur les étiquettes du produit et la fiche de sécurité d'EG.