LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROFOX AQUA 256 – La couche de fond égalisant

Fond égalisant blanc-Pour fonds minéraux, intérieur

Couche de fond pour supports minéraux et plâtre lisse blanc, soluble à l'eau pour l'intérieur. Un solutionneur de problème qui fonctionne toujours ! Etiquette environnementale C, Minérgie-Eco, ECO CFC 285.

Ce produit est vérifié et marqué de l'étiquette environnementale C de la fondation Suisse couleur. AAROFOX. AQUA 256 est une couche de fond égalisant modulable, définie selon le système de peinture d'habitat AAROTEX ULTRA et AAROPLANT ECO. Dans les constructions neuves et en rénovation on peut résoudre bien des problèmes d'applications professionnels. Un solutionneur de systèmes à plusieurs couches.

- ***AAROPLANT ECO 544*** *Etiquette environnementale A, Minergie Eco*
- ***AAROTEX ULTRA 545*** *Etiquette environnementale B, Minergie Eco*
- ***AAROSIL PREMIO 548*** *Etiquette environnementale B, Minergie Eco*

Production efficace + logistique

Notre entreprise fabrique ce produit 100% avec des énergies renouvelables avec notre propre installation solaire. Les produits sont consciemment transportés par le concept Dual rail – route avec minimisation de CO_2. Nous faisons 2/3 de notre système de transport par rail-route.

Container écologique

Pour la livraison en grande quantités, notre concept intègre le container en carton environnementale (au lieu de container synthétique) qui sont produits avec du vieux papier et vieux cartons. Le container en carton est utilisé plusieurs fois sur le circuit. Après l'utilisation répétée, le container est à nouveau recyclable et passe de nouveau dans le cycle de fabrication.

Base/Application

AAROFOX AQUA 256 est basé sur une émulsion hybride. Il est introduit pour des fonds minéraux poreux et fortement ou irrégulièrement absorbants en tant que solutionneur de problèmes. Sur plâtre lisse blanc giclé ou enduit. Sur Placoplatre et riblages ou absorptions sur Calicot, Scandatex ou en rénovations. La couche forme une surface étanche et régulière, une surface satinée pour les couches suivante. AAROFOX AQUA 256 peut être appliqué au pinceau, rouleau ou être giclé par Airless. Par sa pigmentation blanche on obtient un bon pouvoir couvrant pour les couches suivantes.

Important

AAROFOX AQUA 256 n'est pas un primaire d'accrochage pour le plâtre blanc lisse. Il a été développé spécialement en tant que fond égalisateur pour l'absorption des fonds fortement absorbant ou pour tout égaliser.
La mise en œuvre d'AAROFOX AQUA 256 ne libère pas l'applicateur au fait d'ignorer le test de notre Checklist.

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROFOX AQUA 256 – La couche de fond égalisant
Fond égalisant blanc-Pour fonds minéraux, intérieur

	En cas de doute nous recommandons d'appliquer une surface comme échantillon, avec l'application AAROTEX ULTRA 545, AAROSIL PREMIO 548 ou AAROPLANT ECO 544. Le test d'accrochage peut être réalisé seulement après 7 jours. **Plâtre lisse blanc farineux et sablonneux ne peut pas être renforcé avec cela !** Demandez nos conseils techniques, nous nous réjouissons toujours de vous apporter une solution.
Teinte	Blanc
Brillance	Mat-soyeux – satiné, selon le fond et l'absorption
Propriétés/Normes de vérification **Label environnemental**	AAROFOX AQUA 256 a été classé en catégorie C par la fondation Suisse des couleurs (www.stiftungfarbe.org). **D'autres propriétés de qualités à votre profit** • Propriétés d'application, genre laquage souple. • Faible consommation. • Cette couche de fond a un long temps d'ouverture, pas de traces et de raccords ni de taches et d'ombres. • Au giclage et au rouleau, pas de pas de raccords et de nuages. • Pas de structure visible au rouleau. • Surface homogène et très fine égalisation (Pas de grain) • Isole les taches de rouille. • Paquet complet de services avec une véritable plus-value.
Poids spécifique **Corps solide** **VOC-EU**	1.18 g/cm^3 33 % +- 1 % EU-Valeur frontière (Décopaint) pour AAROFOX AQUA 256 (Cat. A/g 30 g/l (2010) Ce produit contient 0 g/l, cela signifie exempt de solvant.
Minergie-Eco	Nous remplissons les prescriptions en rapport à Minérgie Eco. Tous les critères ECO-CFC 285 sont maintenus dans le traitement de surface. Ce produit est vérifié et marqué de l'étiquette environnementale C de la fondation Suisse couleur.
Capacité au stockage	Emballages non entamés, 1 année à température ambiante. Locaux protégés du gel. De par sa conservation en pot nous conseillons pour les bidons entamés et dilués de les appliquer dans les 4 mois !
Conditions de mises en œuvre	Pas en dessous de + 5°C. **Matériel stocké hors gel !** Avant l'emploi pendant les périodes froides entreposer le produit au minimum 12 heures avant dans un local chauffé. Container, le stocker dans des locaux hors gel, et éventuellement à isoler avec un Floorliner ou enrober avec du plastique et faire tempérer etc.

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROFOX AQUA 256 – La couche de fond égalisant
Fond égalisant blanc-Pour fonds minéraux, intérieur

Application (pinceau + rouleau)	Au pinceau, au rouleau, sur des supports absorbants comme par exemple plâtre lisse blanc non diluer et bien brassé. **Ce produit est livré prêt à l'emploi.** En ajoutant de l'eau les propriétés de ce produit sont perdues !
TIP	**Après avoir appliqué 4 – 5 bandes de passage**, tirez encore une fois les passages régulièrement avec le rouleau dans la même direction. Vous obtiendrez ainsi un meilleur pouvoir couvrant. On peut ajouter à maximum 3 % de Pintasol, ou avec des pâtes à nuancer universelle pour dispersion max. 5 %.
Application (avec Airless)	**AAROFOX AQUA 256 gicler non diluer** Buses 0.19 – 0.21 Angle de giclage 60 ° Pression de giclage 150 – 180 bars
Consommation	(Pinceau + Rouleau) Sur des supports non absorbants et en rénovation 70 – 100 g/m2 sur supports moyennement absorbants
Traitement du support	**Vérifier les supports en plâtre blanc lisse sur la portance avant les travaux d'application** en rapport avec notre Checkliste: Protocole de vérification pour plâtre lisse blanc et enduisages. Edition 2017/1 (demandez en ce cas notre Checkliste à notre conseiller technique). Les supports doivent être secs et propre. Il ne doit pas y avoir des restes de graisses, de poussières ou d'autres couches de séparations La nicotine extrême doit être isolée au paravent avec AAROISOLA AQUA 506 également pour les taches d'eau, et laisser sécher au minimum 4 heures. (Voir Information-Produit correspondant) Supports farineux et sablonneux doivent être renforcés avec AAROFIX AQUA 255 **et pas avec AAROFOX AQUA 256.** **Les locaux humides doivent en général, préalablement être peints avec AAROFOX AQUA 256.**
Recommandation de structuration	1 x AAROFOX AQUA 256 roulé – avec un repassage au rouleau 1 – 2 x AAROTEX ULTRA 545 roulé où AAROSIL PREMIO 548 AAROPLANT ECO 544 AAROTON PREMIER 543 AAROTON INTERNO 547 AAROTOP KERAMIC 533
Information TRES IMPORTANTE !	**Pour des travaux de masticage ou travaux de décoration sur le** système de peinture d'habitat **AAROTEX ULTRA, AAROSIL PREMIO ou AAROPLANT ECO**.

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROFOX AQUA 256 – La couche de fond égalisant
Fond égalisant blanc-Pour fonds minéraux, intérieur

	Il faut exécuter suite à ces travaux les procédés suivants : Finitions de joints ou des travaux de peintures créatifs délicats sont à protéger contre des dégâts. Pour la protection de bande adhésive il est seulement autorisé à faible force de colle comme bande de protection pour tapisserie 2070 3M.
Normes/Fiches techniques FRMPP	Veuillez observer accessoirement les fiches techniques de la FRMPP **SMGV**– GTK tels que la FRMPP BFS les directives et la Checklist FRMPP contrôle de test ''Plâtre blanc lisse et enduisages''
Temps de séchage	**En général 12 heures par bonne aération et 20° C**. Après le recouvrement, prévoir tout de suite une aération suffisante. En cas de température en- dessous de 8°C., et/ou mauvaise aération (très haute humidité) appliquer autre couche après 12 heures. Dans les locaux longuement fermés et humides, il se peut que de l'eau de condensation se forme, et la couche de fond ne peut pas sécher régulièrement. Cela conduit à des dégâts d'applications et détrempe du support. **Appliquer seulement sur des surfaces sèches au toucher !** Laisser sécher 12 heures avant de faire des travaux de masticages, sinon les surfaces recouvertes se déchirent. Poncer seulement avec du papier de verre de 220 et si nécessaire. Ne pas poncer la couche jusqu'au fond. Toutes les traces d'exécutions peuvent apparaître à travers la couche de finition et conduire à un résultat négatif. Pour gicler **appliquer non diluer** et gicler une surface bien régulière fermée et exempte de pores.
ATTENTION !	Appliquer une couche bien fermée jusqu'à couverture. Ne pas "charger", indéfiniment de marchandise sinon il en résulte des dégâts en surface tels que "Froissements" etc. Après le giclage, découvrir de suite, ouvrir aérer intensivement. Le soir ouvrir les fenêtres en imposte, et appliquer la couche suivante le lendemain après une bonne aération.
Indications techniques de sécurité	**Observez accessoirement la Fiche de données de sécurité (CE) 256**
Information-Produit	**Code-QR**
	Cette information du produit AAROFOX AQUA 256, vous pouvez à tout moment accéder au site, avant le traitement, avec un téléphone portable sur l'étiquette du produit, au moyen de notre code QR. Vous éviterez ainsi des problèmes de qualité inutiles et coûteux.

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN
Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01
www.aarolac.ch
info@aarolac.ch

AAROFOX AQUA 256 – La couche de fond égalisant
Fond égalisant blanc-Pour fonds minéraux, intérieur

Assortiment	**AAROFOX AQUA 256** Fond égalisant blanc-Pour fonds minéraux, intérieur, certifié avec l'étiquette environnementale C
Emballage	5 et 15 kg net
Teinte	Blanc

Cette information sur les produits doit être remise avec la marchandise, avant le début des travaux comme mode d'application, et d'emploi destiné à l'applicateur de façon à éviter des erreurs coûteuses et inutiles nuisibles à la qualité. Ces données sont à titre indicatif. Elles sont basées, sur une étude minutieuse. Néanmoins aucune responsabilité juridique ne saurait en être déduite. Les facteurs d'applications au moment du traitement, ne dépendent pas de notre ressort. Pour tous conseils détaillés, nous sommes naturellement à votre entière disposition. La présente fiche technique annule et remplace toutes celles qui précèdent. Le cas échéant demandez les indications récentes. *Mesure de protection à prendre avec ce produit.* Les matières de peintures et les diluants ne doivent pas par exemple, être jetés dans les canalisations ou dans le sol, mais être traités par l'élimination des déchets. Lors de l'application, les informations concernant les dangers et les précautions à prendre sont indiquées sur l'estagnon. Prenez la précaution d'avoir toujours une bonne aération, et n'apportez jamais d'allumettes dans le local ; dans le cadre de l'application et du séchage! Les prescriptions de la CNA concernant l'application de peintures à base de solvants, sont à respecter. En cas d'accidents lors de travaux avec des produits à base de solvants, veuillez toujours consulter un médecin. Observez les informations sur les étiquettes du produit et la fiche de sécurité d'EG.