Dupa-inn N° 1

Impression pigmentée pour la rénovation. Isole les tâches, sans tension. Intérieur

Description de produit

	Impression d'excellent pouvoir opacifiant pour la décoration et la rénovation des surfaces intérieures. Recommandée pour toute pièce qui doit être rapidement remise en service. Isole des tâches comme la nicotine, la suie et les tâches d'eau sèche normalement en une couche. Ne nécessite pas obligatoirement d'être recouvert par une finition.
Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	- Excellent pouvoir isolant, - Excellent pouvoir couvrant, dans la plupart des cas, une couche suffit, - Pratiquement sans tension, - Peut rester sans être recouvert, - Ne craint pas le gel, - Lessivable
Liant	Résine glycéropthalique modifiée en phase solvant apportant des propriétés spécifiques de blocage et d'isolation des tâches.
Conditionnement	12,5 L
Teintes	Blanc
Degré de brillance / Aspect	Très mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,6

Application

Supports appropriés	Anciennes peintures mates bien adhérentes, tout fond intérieur visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1), sauf bois, métal et PVC. Ne pas appliquer sur supports alcalin (p.ex. enduit ciment, béton).
Préparation du support	Les supports doivent être nettoyés, secs et exempts de substances pouvant empêcher l'adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Le produit masque les anciennes tâches d'eau (bien séchées), de nicotine, de suie, de graisses, etc... Nettoyer les supports tachés de nicotine ou de suie avec une éponge à l'eau et un détergent adapté. Les taches d'eau doivent être nettoyées à sec à l'aide d'une brosse.
Méthode d'application	Brosse, rouleau rayé jaune, airless (angle 50°, buse 0,021", p ression 150 - 180 bar)
Système de couches	Appliquer une couche de Dupa Inn non dilué. Sur support de forte absorption ou d'aspect très inhomogène, appliquer préalablement une couche de Dupa Inn comme impression.



CAPAROL

FICHE TECHNIQUE

Consommation / Rendement	Env. 200 ml/m² par couche soit 5 m²/l sur support lisse. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température inférieure à +30°C, hygrométrie inférieure à 70 %. Le produit peut être appliqué même en dessous de 0°C si le support est sec et hors gel.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et à 65% d'humidité relative Sec en surface après 4 - 6 heures. Recouvrable après 12 heures. Sec à coeur après 2 semaines. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Au White Spirit immédiatement après emploi.
Remarques	Ne pas utiliser dans des pièces destinées au stockage des aliments. Utiliser dans ce cas Aqua Inn ou Isogrund Ultra avec une finition de la gamme CapaNature. Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à la vapeur d'eau comme dans des boulangeries, boucheries etc. Pour éviter les reprises, travailler frais dans frais. **Important :** Il existe un grand nombre de substances se trouvant dans les supports souillés, nous recommandons de vérifier la performance de Dupa Inn avec une application-test.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglémentation en vigueur lors de l'impression)	Le contact répété peut provoquer des gerçures de la peau. Garder hors de portée des enfants. Conserver l'emballage bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Garder éloigné de toute source de flamme. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter un masque de respiration en cas de ventilation insuffisante. Ne pas faire vomir en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin et montrer l'étiquette ou l'emballage. Ne pas jeter dans les canalisations, les eaux ou la terre.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 350 g/l.
Centre Service Clients	Tél. : 043 399 42 22 Fax : 043 399 42 23 E-mail : info@caparol.ch

Fiche technique · édition: mars 2024

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW Schweiz AG · Gewerbestrasse 6 · 8606 Nänikon · 043 399 42 22 · Fax: 043 399 42 23 · e-Mail: info@caparol.ch · Internet: www.caparol.ch