Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Ks

Finition minerale a la chaux pour lissage a effet satiné pour extérieurs et intérieurs



N947

MARMORINO KS - V.2026-04-21

DESCRIPTION DU PRODUIT

Marmorino KS est une pâte de chaux destinée aux enduits et aux finitions à effet satiné. Elle est composée d'hydroxyde de chaux, de sables de marbre sélectionnés et de modificateurs rhéologiques pour garantir une excellente maniabilité.
Marmorino KS permet d'obtenir des aspects esthétiques nuancés, aux couleurs douces et vibrantes, ou parfaitement uniformes, en imitation du classique "Marmorino Veneziano".
Le produit est conforme aux spécifications Indoor Air Comfort Gold d'Eurofins.

EMPLOIS

Des décorations de grande valeur pour surfaces intérieures et extérieures. Les enduits à la chaux naturelle constituent le support idéal pour l'application de **Marmorino KS** qui interagit chimiquement avec ces derniers, créant un corps unique avec le support et prolongeant considérablement la durée de vie de la finition.
Marmorino KS constitue également un excellent et élégant élément décoratif pour les surfaces intérieures.
Marmorino KS est indiqué pour :
- enduits civils en mortier bâtard
- nouveaux enduits prémélangés à finition civile
- anciens enduits à la chaux ou au plâtre
- surfaces en plaques de plâtre
- matériaux de nature minérale absorbants divers

Il est déconseillé de l'utiliser sur des surfaces en béton à l'extérieur, car le produit, en raison de sa haute perméabilité, ne protège pas contre l'agression du dioxyde de carbone, principale cause de la dégradation du béton.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : hydroxyde de chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vinyl-versatique
Masse volumique : 1,60 ± 0,05 g/ml

Certification Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-08)
Emissions dans l'air intérieur : A+
Perméabilité à l'eau liquide selon UNI EN1062-3 : moyenne, w=0,2 kg/m2h^0,5
Perméabilité à la vapeur d'eau selon UNI EN ISO 7783-2 : haute, Sd=0,08 pour épaisseur de 0,6 mm
Temps de séchage : 24 heures environ en fonction du type de support, de sa capacité d'absorption et des conditions environnementales.

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Grâce à sa haute perméabilité à la vapeur d'eau, **Marmorino KS** est considérée comme la finition idéale pour tous les supports nécessitant la préservation des caractéristiques de perméabilité du matériau à traiter.

DILUTION

Prêt à l'utilisation.

MISES EN GARDE

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.
Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste temps de maturation, de 4 semaines environ.

PREPARATION DU SUPPORT

(Référé à des conditions environnementales T = 25 °C, HR = 60 %)
La surface doit être sèche et exempte de poussière ou de taches dues aux sels d'humidité. Si nécessaire, procéder à la réfection ou à la consolidation du support à l'aide de produits spécifiques. En présence de moisissures, traiter la surface avec des produits adaptés. Éliminer par brossage ou lavage les efflorescences éventuelles et les parties écaillées d'anciennes peintures. Supprimer complètement les couches épaisses de peintures à la chaux ou à la détrempe. Enlever les dépôts de poussière, de smog et autres salissures par brossage.
Pour les supports peu cohésifs ou farinants, appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) au pinceau. Pour les supports cohésifs non farinants, on peut appliquer au pinceau une couche de **Novaprimer**.
Sur une surface parfaitement sèche, appliquer à la spatule inox une première couche de **Marmorino KS** en ragréage et, avant séchage complet, lisser la surface à l'aide d'une taloche éponge humide. Éliminer tout excès ou accumulation de matière.
Une fois le premier passage complètement sec, appliquer une deuxième couche de **Marmorino KS** à la spatule inox et, avant séchage complet, lisser à nouveau à l'aide de la taloche éponge humide pour obtenir un aspect fermé mais rustique.
Pour obtenir des informations sur les techniques d'application des différents effets, veuillez consulter la page dédiée sur le site web.

PROTECTION DES SURFACES

Pour les surfaces intérieures, il est possible de réaliser une protection non filmogène en appliquant **Cera Wax** ou **Cera Wax Plus**.
Pour obtenir une protection hydro-oléofuge, appliquer une ou deux couches de **Nova_Wall Care**.
En alternative, pour réaliser une protection filmogène, il est possible d'appliquer **Clear Finish Monocomponent**: la première couche diluée à 30%, les suivantes diluées à 5-10%.
Pour protéger les surfaces extérieures, il est possible d'appliquer **Acquadivetro**.
Se référer aux fiches techniques respectives pour la bonne utilisation des produits

mentionnés.

RECOMMANDATIONS

Le matériau doit être appliqué en le protégeant du gel et des changements brusques de température tout au long du cycle d'application.
Le séchage et la carbonatation étant fortement influencés par les conditions de température et d'humidité, il est recommandé d'appliquer le produit à des températures de l'air et du support comprises entre +10°C et +35°C et avec une humidité relative ambiante < 75 %, l'humidité du support devant être < 10 %.
Éviter les applications sous la lumière directe du soleil.
L'exposition aux agents atmosphériques, à la pluie, à une humidité élevée, à une température ambiante basse, de surfaces traitées avec des finitions minérales peut générer des phénomènes de blanchiment de la finition pendant le processus de carbonatation. Ce phénomène peut être irréversible.
Il est conseillé de terminer chaque travail avec des matériaux provenant du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes productions entre elles afin d'éviter de légères différences de teinte.
L'application extérieure de **Marmorino KS** implique le choix de couleurs claires et l'utilisation de colorants résistants à l'extérieur.
Après l'application, les surfaces extérieures doivent être protégées de la pluie et de l'humidité jusqu'à ce que le produit soit complètement sec, ce qui prend normalement environ 48/72 heures.
Pour l'utilisation correcte des matériaux mentionnés, la dilution et l'application, veuillez vous référer à une lecture attentive de la fiche technique correspondante.
Pendant toutes les phases de préparation du support, du produit et de l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

0,8-1 kg/m² en deux couches.

COULEUR

Blanche et couleurs du nuancier Marmorino KS.

EMBALLAGE

Boîtes de 1 kg, 5 kg, 20 kg.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit de préférence être utilisé dans les 2 ans s'il est conservé dans ses contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température adéquates.
Température de stockage : de +5 °C à 30 °C.

NORMES DE SECURITE'

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

novacolor®
I colori dell'Architettura

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.