Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Swahili

Finition décorative métallique texturée pour l'intérieur



N376

SWAHILI - V.2025-07-25

DESCRIPTION

Swahili est une finition pour la décoration d'intérieurs à base de charges métallisées, farines de quartz sélectionnées qui créent un effet légèrement métallisé. Ces charges créent un mutable et agréable jeux de lumière et couleurs reflexes.
Afin de réduire "l'empreinte carbone", **Swahili** est formulé avec un liant spécial, dérivé de la biomasse durable, qui remplace donc les matières premières fossiles. Cela a été possible grâce à une méthode technico-productive appelée "bilan massique" certifié **REDcert²**.
Le produit est conforme aux spécifications **Indoor Air Comfort Gold** d'Eurofins.

EMPLOIS

Swahili permet d'obtenir des solutions chromatiques innovatrices et des sensations visuelles et tactiles qui rendent les environnements extrêmement confortables et en syntonie avec les actuelles tendances de la décoration d'intérieurs.
Grace à la simplicité d'application, **Swahili** permet au décorateur soit professionnel qu'au privé de réaliser des effets de très grand prestige.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : polymère acrylique en émulsion.
Masse volumique :
Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml
Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml
Swahili Extrawhite: 1,26 +/- 0,05 g/ml
Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 1 heure ; recouvrable après 6 heures.

Classification Qualité dan l'Air Intérieur : **A+**
Produit certifié **REDcert²** : le produit réduit la consommation de ressources fossiles grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables dans la chaîne de valeur.

IACG Certification Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-02)

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

L'application de **Swahili** est simple et pratique, par pinceau.
La versatilité de **Swahili** permet l'application aussi sur supports non complétement rasés et d'obtenir des solutions personnalisées à discrétion de l'applicateur.

DILUTION

Diluer avec un maximum de 20% d'eau.

MISES EN GARDE

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.
Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste temps de maturation, de 4 semaines environ.

APPLICATION

(En se basant sur des conditions environnementales T = 25 ° C, Hr = 60 %)
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de taches de sels hydratants.
Si nécessaire, prévoir la reconstruction ou la consolidation du support avec des produits spécifiques.
En présence de moisissures, traitez la surface avec des produits appropriés.
Enlevez, en brossant ou en lavant, les efflorescences présentes et les parties écaillées de la vieille peinture.
Éliminez complètement les couches élevées de peinture à chaux ou à la détrempe. Enlevez la poussière, la pollution et autres dépôts en brossant.
En présence de substrats non cohésifs et de farinage, appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué, avec un pinceau.
Sur une surface sèche et compacte, appliquez une couche de **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à base d'eau) dilué, avec un pinceau ou un rouleau.
Attendre le séchage complet du fixatif avant d'appliquer la peinture à l'eau **Novalux I** ou **Novalux E**.

Pour obtenir des informations sur les techniques d'application des différents effets, veuillez consulter la page dédiée sur le site web.

Sur les surfaces soumises à de fortes sollicitations, il est conseillé d'appliquer une ou plusieurs couches de **Clear Coat** (protecteur incolore pour intérieurs) ou, en alternative, de **Clear Finish Monocomponent** (protecteur polyuréthane monocomposant à base d'eau). Consulter la fiche technique correspondante. Les surfaces ainsi protégées prennent une légère variation de teinte en fonction de la quantité de protecteur appliquée.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les fortes amplitudes thermiques, cela pendant tout le cycle d'application.
Ne pas appliquer si la température de l'air, du support et du produit est inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C.
L'humidité ambiante doit être inférieure à 75%, celle du support, inférieure à 10%.
Afin de ne pas compromettre l'obtention optimale des caractéristiques de performance du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques mentionnées ci-dessus.
Il est recommandé de terminer chaque travail avec des matériaux du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes productions afin d'éviter de légères différences de

teinte.
Pour la bonne utilisation des produits susmentionnés, la dilution et la mise en œuvre, se reporter à la fiche technique correspondante et la lire attentivement.
Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

6-7 m2/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEUR

Base Silver, Base Gold, Extrawhite et couleurs carton Swahili.

EMBALLAGE

Emballages de 1 l ; 3 l ; 5 l.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit de préférence être utilisé dans les 2 ans s'il est conservé dans ses contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température adéquates.
Température de stockage : de +5 °C à 30 °C.

NORMES DE SECURITE'

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des donnés de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.